GERMAN PATENT SPECIFICATION 932 709

Application date: 31.08.1952 Publication date: 17.03.1955

1-11

Applicant: Dr. W. Kampschulte & Cie, Solingen

The deposition of smooth and glossy copper coatings from acid copper electrolytes using colloids, gelatine, rubber, molasses or phenol and its derivatives or oxyheterocyclic compounds, such as piperonal, in combination with molybdenum salts is known.

It has now been found that when adding three-fold unsaturated alcohols to an acid copper electrolyte in combination with thiophenol or its derivatives it is possible to obtain very smooth coatings, and that the concentration of the brightening agent in the electrolyte, in this case 1,4-butyne diol or propargyl alcohol or a mixture of both, could in contrast to known brightening agents be kept within substantially wider limits. By adding thiophenol and its derivatives it was possible to obtain, in combination with three-fold unsaturated alcohols, a considerable increase in the gloss of copper coatings. Moreover, an increase in current density is to be noted in the cold state as well in a tempered bath in the presence of three-fold unsaturated alcohols.

Example

250 g/l copper sulphate, cryst. 25 g/l sulphuric acid (66° Bé) 0.05 g/l propargyl alcohol 0.01 g/l thiophenol.

CLAIM:

A method of depositing smooth and glossy copper coatings from acid aqueous copper salt solutions, characterised by an addition of three-fold unsaturated alcohols in combination with thiopenol or its derivatives.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



AUSGEGEBEN AM 8. SEPTEMBER 1955

DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTSCHRIFT

Mr. 932 709

KLASSÉ 48a GRUPPE 607

K 15340 VIa/48a

Karl Küll, Solingen und Adolf Schwedhelm, Düsseldorf sind als Erfinder genannt worden

Dr. W. Kampschulte & Cie, Solingen

Verfahren

zur Abscheidung von glatten und glänzenden Kupferüberzügen

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 31. August 1952 an Patentanmeldung bekanntgemacht am 17. März 1955 Patenterteilung bekanntgemacht am 11. August 1955

Die Abscheidung von glatten und glänzenden Kupferüberzügen aus sauren Kupferelektrolyten mit Hilfe von Kolloiden, Gelatine, Gummi, Melasse oder Phenol und seinen Derivaten oder oxyheteroscyclischen Verbindungen wie Piperonal in Verbindung mit Molybdänsalzen ist bekannt.

Es wurde nun gefunden, daß bei Zugabe von dreifach ungesättigten Alkoholen zu einem sauren Kupferelektrolyten in Verbindung mit Thiophenol oder dessen Derivaten sehr glatte Überzüge zu erzielen waren und daß die Konzentration des Glanzbildners im Elektrolyten, in diesem Falle 1, 4-Butindiol oder Propargylalkohol oder einer Mischung beider im Gegensatz zu den bekannten Glanzbildnern, in be-

deutend weiteren Grenzen gehalten werden konnte.
Durch die Zugabe von Thiophenol und dessen
Derivaten konnte in Verbindung mit dreifach ungesättigten Alkoholen eine wesentliche Glanzsteigerung der Kupferüberzüge erreicht werden.
Außerdem war eine Erhöhung der Stromdichte im
kalten sowie im temperierten Bade bei Anwesenheit
von dreifach ungesättigten Alkoholen zu verzeichnen.

Beispiel

250 g/l Kupfersulfat, crist. 25 g/l Schwefelsäure (66° Bé) 0,05 g/l Propargylalkohol 0,01 g/l Thiophenol. 5

PATENTANSPRUCH:

Verfahren zur Abscheidung von glatten und glänzenden Kupferüberzügen aus sauren, wäßrigen Kupfersalzlösungen, gekennzeichnet durch einen Zusatz von dreifach ungesättigten Alkoholen in Verbindung mit Thiophenol oder dessen Derivaten.

Angezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschrift Nr. 688 155;
deutsche Patentanmeldungen Nr. K 6716 VIa/ 10
48a (Patent 848 890) und M 12434 VIa/48a
(Patent 874 100);
USA.-Patentschrift Nr. 2 526 999.